



## WELDBOND® JOINT COMPOUND

### HOJA TÉCNICA

#### LÍNEA DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS PARA SISTEMAS LIVIANOS

#### Weldbond Joint Compound® Pasta para juntas de tabla de yeso.

Es un compuesto diseñado para juntas o sistemas de instalación de tablas de yeso. Es un producto a base de vinilo y otros ingredientes que permiten un desempeño de alta calidad, tanto en juntas como acabados por su formulación de agregados finos.

Listo para usar directamente de su empaque original; aunque para la presentación CAJA 21.8 kilos, se recomienda que por comodidad y preservación del producto, trasiegue a una cubeta limpia, libre de contaminaciones.

#### CARACTERÍSTICAS:

- ⊕ Consistencia Cremosa que permite menos desperdicios.
- ⊕ Buena consistencia.
- ⊕ Fácil de aplicar.
- ⊕ Mínimo lijado.
- ⊕ Por sus componentes es libre de agrietamientos.
- ⊕ Excelente manejabilidad lo cual permite menos cansancio en la aplicación.
- ⊕ Se usa para muros y cielos de tablas de yeso.
- ⊕ Excelente adherencia al sustrato.
- ⊕ Bajo encogimiento.

- ⊕ Deja un acabado fino y terso.

- ⊕ Olor agradable.

#### Preparación de la superficie:

- ⊕ El sustrato debe de estar libre de contaminaciones para obtener una buena adherencia

#### Aplicación:

- ⊕ Debe de usarse herramienta de acero inoxidable.
- ⊕ Dependiendo de la humedad relativa debe de lijarse y aplicar la segunda mano a las 24 horas.
- ⊕ La pasta debe de agitarse vigorosamente antes de ser aplicada para que se homogenicen sus componentes y se obtengan mejores resultados.
- ⊕ No usar capas demasiado gruesas.
- ⊕ No aplicar pintura cuando la humedad relativa es muy alta porque puede causar reacciones químicas con pinturas de baja calidad, es conveniente que se pinte después de 36 horas de haber aplicada la capa final si el clima está muy lluvioso.
- ⊕ Utilice One Coat 7000® para tabla de yeso como primera mano, después de lijar. Para cubrir imperfecciones.

Producto centroamericano hecho en Guatemala por: **Quindeca, S.A.**

**Oficinas:** 11 Ave. 10 - 23, zona 1 Teléfono: (502) 2327 - 6201

**Planta:** Km. 22 Carretera al Atlántico, Guatemala, Guatemala.

Teléfonos: (502) 2255 - 5414 / (502) 2255 - 5422 / (502) 2257 - 8937

### Rendimiento:

Una cubeta de 28 kilos puede rendir hasta 8 tablas de yeso, al espesor mínimo.

### Almacenamiento y precauciones:

- ❑ Rotar sus inventarios para no tener pasta de más de 180 días de antigüedad (de preferencia).
- ❑ Cuando no esté trabajando el producto, tápelo.
- ❑ Retire todas las partes secas que quedan alrededor de la cubeta, después de usarla, para no contaminar el resto.
- ❑ Limpie todas sus herramientas y manos con suficiente agua.
- ❑ No exponer al sol por tiempos prolongados.

### Usos recomendados:

- ❑ Uso interior
- ❑ Divisiones internas de tabla de yeso
- ❑ Cielos falsos
- ❑ Cenefas
- ❑ Juntas de tabla de yeso o llenado completo



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Descripción
Composición	Compuesto a base de agregados inertes y resinas base agua
Tipo de Producto	Pasta suave base agua.
ph	8.00 - 9.00
Duración de la pasta en su empaque	Hasta 12 meses
Peso por galón	6.40 kilos/galón
Viscosidad	500,000 - 700,000 cps
% sólidos	71 +/- 0.25%

### PRESENTACIONES

Cubeta de 28 Kilos, Caja de 21.8 Kilos, Galón de 6 Kilos.